



# BETAPRIME 5500

## Описание / Применение:

Одноступенчатый праймер для стекла и керамических поверхностей. Применяется со всеми материалами BETASEAL.

Все продукты "DOW Automotive" разработаны в координации с производителями в области автопромышленности, в соответствии с их потребностями и спецификациями; они одобрены для конкретного применения по указанию потребителя.

Использование продукта иным образом, чем это одобрено, должно быть подтверждено письменно Технической службой "DOW Automotive".

## Технические характеристики:

Основа	Полиизоцианаты
Цвет	черный
Пигмент	сажа
Плотность	0,95 г / см <sup>3</sup> при 23 °C
Вязкость (DIN-cup 4)	< 14 сек. при 23 °C
Рабочая температура	10 - 40 °C
Время высыхания	30-180 сек. при 23 °C / 50% отн. влажн.
Инструкция по применению	перед открыванием содержимое флакона хорошо взболтать. Продолжать взбалтывать по крайней мере в течение 60 сек., пока металлические шарики внутри флакона не освободятся. Внимание! Продукт исключительно гигроскопичен! Закрывайте флакон сразу после использования, чтобы сохранить оставшийся продукт. Используйте его в течение нескольких дней.
Подготовка поверхности	Очистите склеиваемые поверхности с BETACLEAN 3000. Убедитесь в соответствии материалов, или проконсультируйтесь в нашей Технической службе.
Очистка	чистить оборудование с BETACLEAN 3000.
Срок хранения	9 мес. при + 5 °C до + 25 °C в закрытой упаковке. (См. «использовать до... » на упаковке)

**Упаковка**

Алюминиевый флакон: 250 мл; другая фасовка по заказу.

**Меры безопасности**

См. гигиенический листок и листок безопасности.

---

**Dow Automotive Quality Management**

Quality is our highest priority. Gurit-Essex works with a highly modern Quality Management System which meets all international requirements of **QS 9000**, **VDA-6** and **ISO 9001**.

**Dow Automotive AG**

CH-8807 Freienbach  
Tel.+41 (0)55416 81 11  
Fax 441 (0)55416 82 20

**Dow Automotive (Deutschland)  
GmbH**

D-35683 Dillenburg Tel.  
+49(0)2771 8 71 40  
Fax+49(0)2771 871470

**Dow Automotive (Italia)**

**S.r.l**  
1-2001 OBareggio (MI)  
Tel.+39(0)2 90 36 11 66  
Fax +39(0)2 90 27 66 98

**Dow Automotive (Espana) S.A.**

E-28816 Camarma de Esteruelas  
(Madrid) Tel. +34 (9)1 886 61 43 Fax  
+34 (9)1 885 75 60

**Dow Automotive (France) S.A.**

F-60130 Saint-Just en  
chaussee Tel. +33(0) 3 44 77  
61 00 Fax. +33(0) 3 44 77 61  
61

Dow Automotive (UK) Ltd. GB-  
Nuneaton-Warwickshire CV10  
7QT Tel. +44 (0) 24 7635 72 00  
Fax. +44 (0) 24 7635 72 57