



Лист технической информации

Dow Automotive

BETAPRIME 5504

Описание/ Применение:

"Универсальный" праймер для стекла, керамических и пластиковых поверхностей. Применяется со всеми полиуретановыми материалами BETASEAL and BETAMATE для защиты полиуретанов от воздействия УФ лучей.

Все продукты Dow Automotive изначально разрабатываются в сотрудничестве с автопроизводителями в соответствии с их требованиями и спецификациями. Продукты предназначаются для специальных применений, определенных заказчиком.

Использование продуктов Dow в иных целях, отклоняющихся от одобренных применений, должно иметь письменное разрешение отдела технического обслуживания Dow Automotive.

Техническая информация:

Основа	Полиизоцианаты
Цвет	Черный
Пигмент	Сажа
Плотность	0.939
Вязкость (DIN-cup 4)	11 - 14 сек
Температура воспламенения	См. Листы безопасности
Рабочая температура	0°C - 40°C
Время испарения	Минимум 2 мин. Пленка должна быть высохшей. В открытом виде максимум 3 дней при 23°C/50% в зависимости от типа адгезива.
Инструкция для применения	Хорошо взболтайте флакон до открытия. Продолжительность взбалтывания должна быть 60 сек. Пока металлические шарики внутри флакона не освободятся. Внимание! Продукт гигроскопичен. Закрывайте флакон сразу после применения, чтобы сохранить оставшийся продукт.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от загрязнений и грязи
Оборудование	Стик или аппликатор (с головкой спонжиком)

Очистка	Очистить оборудование BETACLEAN 3000
Срок хранения	6 месяцев при +5 - +25°C в закрытых флаконах (см. Дату срока годности на упаковке)
Срок хранения после открытия упаковки	В зависимости от условий и метода работы: применяйте следующий способ определения годности праймера к использованию еще один день : плотность DIN 4 сир: не должна превышать 17 сек.
Упаковка	Алюминевые флаконы : 15 мл; 100 мл; 250 мл. Стики: 10 мл
Protection measures	См. Листок безопасности и гигиенический листок

Гарантия качества Dow Automotive

Качество является нашим главнейшим приоритетом. Dow Automotive работает по современной системе управления качеством, соответствующей всем международным требованиям ISO/TS 16949:2002.

Окружающая среда: все предприятия Dow Automotive соответствуют требованиям ISO 14001:2004.

Все утверждения, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на испытаниях, которые являются достаточно надежными.

Тем не менее, точность или полнота утверждений, технической информации и рекомендаций не гарантированы, поэтому перед использованием продукта пользователь должен самостоятельно определить его пригодность для своих целей.

Данный документ не дает никаких обязательств и гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для каких-либо целей. Ни продавец, ни производитель не несет ответственности ни по контракту, ни по деликту за любой ущерб или убытки, прямые, косвенные или являющиеся следствием использования или невозможности использования продукта. Единственная обязанность продавца/производителя заключается в замене дефектного продукта.

Dow France S.A.S
Z.I. Nord, route d'Amiens
F-60130 St-Just-en-Chaussée
Tel. +33 (0) 3 44 77 61 00
Fax. +33 (0) 3 44 77 61 61

Dow Automotive UK Ltd.
GB-Nuneaton Warwickshire
CV107QT
Tel. +44 (0) 1203 35 72 00
Fax. +44 (0) 1203 35 72 57

Dow Automotive (Allemagne) GmbH
Am Kronberger Hang 4
D- 65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 566 0
Fax. +49 (0) 6196 566 444

Dow Automotive (Italie) SRL
Via Patroclo (Sales office)
I-20151 Milan
Tel. +39 (0) 2 48 221
Fax. +39 (0) 2 48 22 40 66

Dow Automotive (España) S.L.
C/ Camino del Corral, 7
E-28816 Camarma de Esteruelas
Tel. +34 (9) 1886 61 43
Fax. +34 (9) 1885 75 60

Dow Automotive
Россия 119311
Москва, пр.Вернадского 6
Тел.: + 7 495 663 78 20
Факс: + 7 495 663 79 02

Dow Automotive (Suisse)
Wolleraustrasse 15-17
CH-8807 Freienbach
Tel. +41 (0) 55 416 81 11
Fax. +41 (0) 55 416 82 20

Dow Automotive (USA)
1250 Harmon Road
Auburn Hills, MI - 48326
Tel. +001 248 391 63 00
Fax +001 248 391 64 17